

280

F



نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح جمعه  
۹۲/۱۲/۱۶  
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی  
دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل  
سال ۱۳۹۳

مجموعه چوب‌شناسی و صنایع چوب (۱) – فرآورده‌های چندسازه چوب  
(۲۴۱۸ کد)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات


| ردیف | مواد امتحانی   | تعداد سؤال | از شماره | نا شماره |
|------|--|------------|----------|----------|
| ۱    | مجموعه دروس تخصصی (چوب‌شناسی، فیزیک<br>چوب، شیمی چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب<br>– تخته لایه پیشرفته، تخته خرد چوب پیشرفته،<br>تخته فیبر پیشرفته، فناوری چسب، چندسازه‌های<br>چوب – پلاستیک) | ۸۰         | ۱        | ۸۰       |

استندهای سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

- در شناسایی سوزنی برگان بدون کاتال رزینی، الوبت مطالعه با کدام مقطع است؟  
 ۱) شعاعی      ۲) عرضی      ۳) مماسی  
 ۴) بینابینی
- لایه ژلاتینی در فیبرهای کدام ناحیه چوب کششی بیشتر است؟  
 ۱) در بخش چوب آغاز      ۲) در سرتاسر حلقه رشد یکسان است.  
 ۳) در بخش مرز چوب آغاز با پایان  
 ۴) غیر از اینها
- مغز در کدام گونه کوچک و غیر واضح است؟  
 ۱) افرا      ۲) بلوط      ۳) نمدار      ۴) توس
- در درون چوب، کدام یک از سلول‌های زیر هنوز زنده (دارای پروتوپلاسم) و فعال هستند؟  
 ۱) پارانشیم‌های محوری      ۲) سلول‌های اپیتلیال  
 ۳) پارانشیم‌های عرضی (اشعه)  
 ۴) در درون چوب هیچ سلول زنده‌ای وجود ندارد.
- در بررسی ویژگی‌های آناتومی چوب به منظور شناسایی گونه، ضخامت مقاطع میکروسکوپی چوب باید در چه دامنه‌ای باشد؟  
 ۱) کمتر از ۱ میکرومتر      ۲) بین ۱ تا ۱۰ میکرومتر  
 ۳) بین ۱۰ تا ۱۰۰ میکرومتر      ۴) بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میکرومتر
- زیر نور قطبی شده (بلدزیان)، رسوبات معدنی (اگزالت کلسیم و دی‌اکسید سیلیکن) موجود در بافت چوبی چگونه دیده می‌شوند؟  
 ۱) هر دو تیره دیده می‌شوند.  
 ۲) هر دو درخشان دیده می‌شوند.  
 ۳) تنها اگزالت کلسیم درخشان دیده می‌شود.  
 ۴) تنها دی‌اکسید سیلیکن درخشان دیده می‌شود.
- در بالاترین ارتفاع تنه یک درخت، کامبیوم و چوب آخرین حلقه رویشی تولید شده چه ویژگی‌ای دارد؟  
 ۱) کامبیوم جوان‌تر است و چوب ویژگی جوان چوبی دارد.      ۲) کامبیوم پیرتر است ولی چوب ویژگی جوان چوبی دارد.  
 ۳) کامبیوم جوان‌تر است و چوب ویژگی چوب بالغ را دارد.      ۴) کامبیوم جوان‌تر است ولی چوب ویژگی چوب بالغ را دارد.
- در درختان تعداد تقسیم‌های کامبیوم در کدام جهت بیشتر است؟  
 ۱) به سمت مغز      ۲) در تمام جهت‌ها یکسان می‌باشد.  
 ۳) در جهت مماسی      ۴) در جهت مکشیدگی طولی در کدام مورد کمتر می‌باشد؟
- تعداد تقسیمات پری کلینالی کامبیوم نسبت به تقسیمات آنتی کلینالی آن ..... بوده و این تقسیمات در قسمت نزدیک ..... بیشتر دیده می‌شوند.  
 ۱) بیشتر - بافت آبکشی      ۲) کمتر - بافت آبکشی  
 ۳) بیشتر - بافت چوبی      ۴) کمتر - بافت چوبی
- وزن یک سانتی‌متر مکعب چوب کاملاً خشک و بدون خلل و فرج از گونه‌ی چوبی توسکا، حدوداً چند گرم است؟  
 ۱) ۱۵۰۰      ۲) ۱۷۵      ۳) ۱/۵      ۴) ۳ لایه S<sub>۱</sub>
- پهنانی دایره سالیانه دو گونه سوزنی و پهن برگ بعد از انتقال به رویشگاه جدید از ۳ به ۵ میلی‌متر افزایش یافت. تغییر جرم مخصوص آن‌ها به ترتیب چگونه است؟  
 ۱) کاهش، افزایش      ۲) افزایش، کاهش  
 ۳) کاهش، کاهش      ۴) افزایش، افزایش
- گروههای هیدروکسیل (Hydroxyl) در دیواره سلول چه موقع به صورت سلولز - سلولز دیده می‌شوند؟  
 ۱) فرآیند خشک شدن آغاز می‌شود.  
 ۲) مولکول‌های آب از چوب خارج می‌شوند.  
 ۳) مولکول‌های آب از حفره سلولی خارج می‌شوند.  
 ۴) میزان رطوبت دیواره سلولی به حدود نقطه اشباع الیاف برسد.
- رطوبت اندازه‌گیری شده یک قطعه چوب به وسیله رطوبت سنج الکتریکی و دمای ۲۰°C، ۱۵ درصد بوده است. اگر دمای چوب به ۳۰°C رسیده باشد، مقدار واقعی این رطوبت چند درصد است؟  
 ۱) ۱۴      ۲) ۱۵      ۳) ۲۴      ۴) ۲۵
- اگر رطوبت الواری با ضخامت اسماعی ۶ سانتی‌متر از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد و در صورتی که حداقل همکشیدگی آن از رطوبت سبز تا خشک شده در آون برابر با ۵ درصد باشد، ضخامت به چه میزان همکشیده می‌شود؟  
 ۱) ۲ mm      ۲) ۰/۶ mm      ۳) ۱ mm      ۴) ۰/۵ mm
- از جمله دلایل کمتر بودن میزان همکشیدگی در جهت شعاعی نسبت به جهت مماسی می‌توان مقدار ..... را نام برد.  
 ۱) زیادتر سلولز و تعداد کم پره‌های چوبی  
 ۲) زیادتر مواد تاننی و وجود پره‌های چوبی  
 ۳) کمتر همی‌سلولز و تعداد کم پره‌های چوبی

- ضریب القاء الکتریکی در کدام مورد کمتر است؟  
 ۱) راش مرطوب      ۲) صنوبر خشک  
 ۳) مرز مرطوب      ۴) گردو خشک
- ۱۷
- مقاومت الکتریکی چوب های سنگین و سبک در حالت کاملاً مرطوب چگونه است؟  
 ۱) چوب سنگین بیشتر است.  
 ۲) برابرند چون آب آغشته دارند.  
 ۳) چوب سبک بیشتر است.  
 ۴) برابرند چون آب آزاد دارند.
- ۱۸
- افزایش وزن مخصوص چوب:  
 ۱) بر گرمای ویژه چوب بی تأثیر است.  
 ۲) موجب افزایش گرمای ویژه چوب می شود.  
 ۳) موجب کاهش گرمای ویژه چوب می شود.  
 ۴) در شرایط کاملاً مرطوب موجب افزایش گرمای ویژه چوب می شود.
- ۱۹
- کدام مورد صحیح است؟  
 ۱) با کاهش ضخامت چوب، فرکانس طنین صوت کاهش می یابد.  
 ۲) با افزایش ضخامت چوب، فرکانس طنین صوت کاهش می یابد.  
 ۳) با افزایش ضخامت چوب، فرکانس طنین صوت افزایش می یابد.  
 ۴) با کاهش ضخامت چوب، فرکانس طنین صوت در پهن برگان افزایش و در سوزنی برگان کاهش می یابد.
- ۲۰
- در مورد پلی مورف های سولولز I و II کدام مورد صحیح نیست؟  
 ۱) تعداد پیوندهای هیدروژنی در شبکه سولولز II از سولولز I بیشتر است.  
 ۲) برخلاف سولولز I، زنجیرهای مجاور در سولولز II دارای جهتگیری ناموازی است.  
 ۳) واحد کریستالی سولولز I از دو زنجیر و سولولز II از یک زنجیر تشکیل شده است.  
 ۴) سولولز I دارای شبکه دو بعدی از پیوندهای هیدروژنی و سولولز II دارای شبکه سه بعدی است.
- ۲۱
- در گیاهان غیر چوبی نسبت واحدهای سیناپیل (S) کانیفریل (G) و پاراکوماریل الکل (H) به چه صورت است؟  
 ۱)  $H > S > G$       ۲)  $S > G > H$       ۳)  $H > G > S$       ۴)  $G > S > H$
- ۲۲
- چند حلقه از ساختار زیر در اثر قرار گیری در قلیای رقیق به کینون متاید تبدیل می شود؟
- ۲۳
- 
- ۱) (۱)  
 ۲) (۲)  
 ۳) (۳)  
 ۴) (۴)
- در کدام یک از ساختارهای ذیل نسبت گروههای استیل زیادتر است؟  
 ۱) گالاکتوگلوكومان سوزنی برگان  
 ۲) گلوکورونوزایلان پهن برگان  
 ۳) گالاکتوگلوكومان پهن برگان  
 ۴) گلوکورونوزایلان سوزنی برگان
- ۲۴
- جفت شدن اکسایش واحدهای اولیه لیگین بهوسیله پیوندهای ۵-۵ سبب تولید چه ساختارهایی می شود؟  
 ۱) بی فنیل      ۲) دی آریل اتر      ۳) دی آکلیل اتر      ۴) بنزیل آریل اتر
- ۲۵
- یک قند ۵ کربنی مانند زایلوز، دارای ..... است که به صورت ..... وجود دارد.  
 ۱) ۱۶ اپیمر - ۸ زوج آنومر  
 ۲) ۸ ایزومر - ۴ دیاستروم  
 ۳) ۱۶ ایزومر - ۸ زوج آناتیومر
- ۲۶
- کدام عبارت صحیح است؟  
 ۱) گلیکوزیدها به صورت پیرانوزی یا فورانوزی وجود دارند و مرکز آنومری ندارند.  
 ۲) مشتقان ۴ عضوی، مهمنترین گروه اترهای داخلی بوده و اکسیران نامیده می شوند.  
 ۳) مالتوز یک قند انیدرو است که از پیوند دو واحد آلفا - دی - مانوز حاصل می شود.  
 ۴) سلوبیوز یک گلیکوزان است که در اثر حذف یک ملکول آب از یک جفت گروه هیدروکسیل دوالدوز حاصل می شود.
- ۲۷

-۲۸

کدام پیوند مهم‌ترین نقش را در ایجاد استحکام درون زنجیری (Intrachain) سلولز طبیعی ایفا می‌کند؟

(۱)  $O_6 - H \dots O_5$  (۲)  $O_3 - H \dots O_6$  (۳)  $O_6 - H \dots O_6$  (۴)  $O_3 - H \dots O_3$

در فرآیند بیوستر پیش ترکیب‌های لیگنین، کدام ماده دخالت ندارد؟

(۱) فنیل آلانین (۲) سینامیک اسید (۳) اولئیک اسید (۴) فنیل پیروویک اسید

کدام عبارت صحیح است؟

(۱) تری ترپنوتیدها و استرولها، موادی با قابلیت حل بسیار اندک بوده و در ایجاد مشکل قیر سهیم هستند.


(۲) اسیدهای چرب اشباع شده مثل اولئیک اسید، ترکیباتی پایدار بوده فعالیت شیمیایی زیادی ندارند.

(۳) دی‌ترپن‌ها و مشتقان آن‌ها به دلیل فعالیت شیمیایی زیاد، محصولاتی با حلالیت بسیار زیاد و وزن ملکولی اندک ایجاد می‌کنند.

(۴) روغن فرآرسوزنی برگان و ترپنتین بازیابی شده از فرآیند کرافت، حاوی مقادیر زیادی از دی‌ترپن‌ها و مشتقان آن‌ها بوده و در ایجاد مشکل قیر دخالت دارند.

سطح هاشور خورده در زیر منحنی بار – زمان در شکل مقابل نشان دهنده چیست؟

-۳۱



(۱) ضربه

(۲) جنبش

(۳) کار حد تناسبی

(۴) کار حد تناسبی به ازای واحد حجم

-۳۲

کدام خاصیت چوب وقتی که قطعه مورد حمله فارچی واقع گردد شدیداً کاهش می‌یابد؟

(۱) خواص دینامیکی (۲) مقاومت خمشی (۳) مقاومت لهیدگی و کشتی (۴) MOE

در آزمایش استاندارد برای ارزیابی کیفیت خط چسب در تخته لایه، کدام آزمایش متداول بوده و بار اعمال شده چگونه است؟

(۱) آزمایش برشی، کششی (۲) اتصال داخلی، کششی (۳) آزمایش برشی، پیچشی (۴) اتصال داخلی، پیچشی

یک تیر چوبی با برش ایده‌آل (تطابق کامل محورهای هندسی و روشی) و به عنوان یک ماده مهندسی و ارتو تروپیک به ترتیب

دارای چند مدول الاستیک، چند مدول صلبیت و چند ضریب پوآسون قابل تعریف دارد؟

(۱) ۳ - ۲ (۲) ۳ - ۶ (۳) ۳ - ۶ و ۳ (۴) ۳ - ۳ و ۶


-۳۳

یک تیر چوبی تحت بارگذاری‌های متعدد مطابق شکل‌های زیر قرار می‌گیرد، در کدام حالت مقدار لنگر خمشی در یک یا دو

انتهای تیر صفر نخواهد بود؟

-۳۴

-۳۵



-۳۶

در تخته چند لایه‌ها متغیرهای مقطع برای ارزیابی ظرفیت خمشی با لایه‌های دارای الیاف ..... جهت تنش تعیین می‌شوند.

(۱) عمود بر (۲) موازی با (۳) مورب نسبت به (۴) تحت زاویه ۳۰ درجه با

مدول الاستیسیته چوب در کشش و فشار یکی نیست پس ..... را برای چوب نمی‌توان تعمیم داد.

(۱) قانون اول (۲) قانون هوك (۳) تئوری خمش (۴) قاعده دارسی

-۳۷

-۳۸

میخی به قطر  $2\text{mm}$ / $3\text{cm}$  با عمق نفوذ  $5/3\text{cm}$  در چوبی با جرم ویژه  $4/0$  کوییده شده و برای بیرون آوردن آن ماشین آزمایش نیروی لازم را  $700\text{N}$  نشان داده است. ظرفیت نگهداری میخ در آزمونه ..... محاسبه می‌شود.

$$200 \frac{\text{N}}{\text{cm}} (4)$$

$$250 \frac{\text{N}}{\text{cm}} (3)$$

$$420 \frac{\text{N}}{\text{cm}} (2)$$

$$500 \frac{\text{N}}{\text{cm}} (1)$$

در آزمون خمس استاتیکی تغییر مکان برشی:

-۳۹

- (۱) قابل جمع‌آوری کردن با تغییر مکان خمشی نیست.  
 (۲) مستقل از حد تنش است.  
 (۳) را می‌توان حذف کرد.  
 (۴) را نمی‌توان محاسبه کرد.

-۴۰

در ارتفاع مقطع آزمونه خمس استاتیکی توزیع تنש‌های محوری و بر Shi:

-۴۱

- (۱) هر دو خطی می‌باشند. (۲) هر دو سهمی‌گونند. (۳) همانند یکدیگرند.  
 (۴) یکسان نیست.

-۴۲

برای کاهش اثر گره در مقاومت تیرهای لایه‌ای چه اقدامی انجام می‌شود؟

-۴۳

- (۱) لایه‌های شامل گره به ترتیب روی هم قرار می‌گیرند.  
 (۲) لایه‌های شامل گره در قسمت مغزی فرآورده لایه‌ای قرار می‌گیرند.  
 (۳) لایه‌های فاقد گره در قسمت مغزی فرآورده لایه‌ای قرار می‌گیرند.  
 (۴) لایه‌های شامل گره به طور تصادفی در فرآورده لایه‌ای توزیع می‌شوند.

-۴۴

مقدار رطوبت لایه‌های برونی و درونی برای ساخت تخته لایه با چسب اوره فرم آلدھید به ترتیب کدام است؟

-۴۵

- (۱)  $12\%$  و  $6\%$   
 (۲)  $14\%$  و  $12\%$   
 (۳)  $14\%$  و  $8\%$   
 (۴)  $14\%$  و  $10\%$

-۴۶

تنظیم نبودن تیغه و لبه فشار و انجام تیمار حرارتی نامناسب در بخارده بینه‌ها، باعث کدام مورد می‌شود؟

-۴۷

- (۱) تغییر ضخامت روکش و ایجاد الیاف گسیخته  
 (۲) تغییر ضخامت روکش و ایجاد ترک‌های طولی

- (۳) تغییر رنگ شدید روکش و ایجاد الیاف گسیخته  
 (۴) تغییر رنگ شدید روکش و ایجاد ترک‌های طولی

-۴۸

میزان سطح تماس لبه تیغه و گرده بینه در دستگاه لوله‌بری وابسته به کدام عوامل است؟

-۴۹

- (۱) زاویه نوک تیغه و قطر گرده بینه  
 (۲) زاویه حمله تیغه و قطر گرده بینه  
 (۳) زاویه نوک تیغه و لبه فشار  
 (۴) زاویه حمله تیغه و لبه فشار

-۵۰

ظرفیت حوضچه پخت گرده بینه به چه عاملی بستگی ندارد؟

-۵۱

- (۱) گونه مصرفی  
 (۲) قطر گرده بینه  
 (۳) زمان پُر و خالی کردن حوضچه

-۵۲

(۴) ظرفیت تبدیل دستگاه لایه‌گیر  
 در محاسبه زمان پرس در ساخت تخته لایه، کدام مورد صحیح است؟

-۵۳

- (۱) زمان اعمال حداکثر فشار که با توجه به ضخامت لایه محاسبه می‌شود.

-۵۴

- (۲) زمان اعمال حداکثر فشار که با توجه به دانسیته تخته محاسبه می‌شود.

-۵۵

- (۳) زمان اصلی و زمان گرم شدن که با توجه به دانسیته گونه چوبی محاسبه می‌شود.

-۵۶

- (۴) زمان اصلی و زمان گرم شدن که با توجه به ضخامت هر لایه و تعداد آن محاسبه می‌شود.

-۵۷

برای خشک کردن روکش‌های نازک کدام خشک‌کن توصیه می‌شود؟

-۵۸

- (۱) غلتکی  
 (۲) کانالی  
 (۳) محفظه‌ای

-۵۹

مقاومت و سفتی کدام فرآورده بیشتر است؟

-۶۰

- (۱) OSL (۴)  
 (۲) LVL (۳)  
 (۳) PSL (۲)  
 (۴) LSL (۱)

-۶۱

از جمله فاکتورهای تأثیر گذار برای طراحی فرآیند تولید تخته خرده چوب کدام موارد است؟

-۶۲

- (۱) ماده اولیه، ظرفیت تولید، سیستم پرس

-۶۳

- (۲) ماده اولیه، تنوع ماده اولیه، سیستم پرس

-۶۴

برای احداث یک کارخانه نیمه صنعتی (پایلوت) تخته خرده چوب دانسیته متوسط  $\frac{80}{5}\text{kg/m}^3$  با مصرف  $12/5$  درصد رزین و

-۶۵

راندمان تولید  $85/8$  درصد و  $200$  روز کاری در سال روزانه چند تن چوب هیزمی خشک مورد نیاز است؟

-۶۶

- (۱)  $20$  (۲)  $40$  (۳)  $60$  (۴)  $80$

-۶۷

تأثیر افزایش ضربی کشیدگی ذرات خرده چوب بر میزان مصرف چسب چیست؟

-۶۸

- (۱) به نوع رزین بستگی دارد. (۲) افزایش می‌دهد.  
 (۳) کاهش می‌دهد.  
 (۴) بی‌تأثیر است.

-۶۹

در تولید تخته خرده چوب باگاس بدون چسب از چه اتصال و مکانیسمی استفاده می‌شود؟

-۷۰

- (۱) لیگنین، ترموبلاست

-۷۱

- (۲) مکانیکی، درهم رفتی خرددهای با گاس

-۷۲

- (۱) هیدروزنان، شیمیایی

-۷۳

- (۲) گروههای هیدروکسیل، شیمیایی

- در پرس داغ استفاده از سیستم گرم کننده ..... باعث بهبود مقاومت‌های مکانیکی تخته خرده چوب بهویژه آن می‌شود. -۵۳
- ۱) روغن داغ- مقاومت خمشی  
۲) روغن داغ- چسبندگی داخلی  
۳) برق با فرکانس بالا (رادیو فرکانس)- چسبندگی داخلی  
۴) افزودن نانورس به رزین اوره فرم آلتید چه تأثیری دارد؟ -۵۴
- ۱) سرعت گیرایی رزین کاهش می‌یابد، چسبندگی رزین کاهش می‌یابد.  
۲) سرعت گیرایی رزین افزایش می‌یابد، مقاومت خمشی افزایش می‌یابد.  
۳) سرعت گیرایی رزین افزایش می‌یابد، پایداری ابعاد را بهبود می‌دهد.  
۴) ویسکوزیته رزین افزایش می‌یابد، ژل تایم هم افزایش می‌یابد. -۵۵
- برای به ترتیب افزایش مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی تخته خرده چوب کدام مورد صحیح است؟
- ۱) فقط از گونه چوبی سنگین استفاده شود.  
۲) فقط از گونه چوبی سبک استفاده شود.  
۳) چوب سنگین در لایه رویی، چوب سبک در لایه میانی استفاده شود.  
۴) چوب سبک در لایه رویی، چوب سنگین در لایه میانی استفاده شود.
- چرا در ساخت تخته خرده چوب - سیمان با افزایش نسبت سیمان مقاومت خمشی و با افزایش نسبت خرده چوب مدول الاستیسیته افزایش می‌یابد؟ -۵۶
- ۱) به واسطه میزان سازگار کننده و خاصیت الاستیک چوب است.  
۲) به واسطه صلبیت سیمان و خاصیت الاستیک چوب است.  
۳) به واسطه اتصال الیاف به سیمان به مدول الاستیک سیمان است.  
۴) به واسطه فشردنی لایه‌های سطحی و خاصیت الاستیک چوب است.

-۵۷

اثر استیله کردن الیاف بر خواص تخته فیبر باعث:

۱) افزایش چسبندگی داخلی و پایداری ابعاد می‌گردد.

۲) افزایش مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته می‌گردد.

۳) افزایش مدول الاستیسیته و مقاومت به هوا دیدگی می‌شود.

۴) پایداری ابعاد، مقاومت به پوسیدگی و مقاومت به هوادیدگی تخته فیبر می‌گردد.

-۵۸

هدایت حرارتی تخته فیبر عایق ساخته شده با آرایش الیاف موازی ..... از تخته فیبر با آرایش الیاف عمود بر هم بوده و با دانسیته آن رابطه ..... دارد.

۱) بیشتر-مستقیم

۲) کمتر-مستقیم

۳) بیشتر-معکوس

۴) کمتر-معکوس

-۵۹

در خشک کردن الیاف تخته فیبر، مزیت خشک کن دو مرحله‌ای بر خشک کن یک مرحله‌ای صرفه‌جویی در ..... است.

۱) انرژی حرارتی

۲) تعداد مشعل‌های احتراق

۳) هزینه‌های سرمایه‌گذاری

۴) مصرف انرژی الکتریکی

-۶۰

در تولید تخته فیبرهای دارای نقش و نگار از چه روشی استفاده می‌شود؟

۱) از ماشین CNC استفاده می‌شود.

۲) نقش و نگار با ابزار روی تخته حک می‌شود.

۳) از روکشی‌های دارای نقش بر جسته استفاده می‌شود.

۴) تخته مرتبط می‌شود و با پرسی‌های دارای بر جستگی داغ نقش‌ها حک می‌شود.

-۶۱

در یک کارخانه ام.دی.اف که از یک پرس پنج طبقه استفاده می‌شود، در هر

سیکل پرس، در هر طبقه یک تخته به ابعاد  $400 \times 200$  سانتی‌متر پرس می‌

شود، حداقل قدرت هیدرولیک (مقدار نیروی لازم برای پرس کردن) مورد نیاز

چند تن است؟

۱) ۱۶۰۰

۲) ۲۴۰۰

۳) ۳۲۰۰

۴) ۱۶۰۰۰

-۶۲

با افزایش زمان مرحله کاهش فشار در پرس داغ برای تولید تخته فیبر سخت،

کدام مورد صحیح است؟

۱) کیفیت سطح تخته کاهش می‌یابد.

۲) کیفیت سطح تخته افزایش می‌یابد.

۳) ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته بهبود می‌یابند.

۴) ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته کاهش می‌یابند.

-۶۳

چرا در تولید تخته فیبر سخت دور و صاف به روش تر نمی‌توان از چسب‌های اوره

فرم آلدھید استفاده کرد؟

۱) لیگنین مانع واکنش این رزین می‌گردد.

۲) این رزین در پرس گرم بیش از حد سخت می‌گردد.

۳) خمیر الیاف رقیق است نمی‌توان این رزین را به آن اضافه نمود.

۴) کیک الیاف قبل از پرس گرم در خشک کنی با حرارت بالا خشک می‌گردد.

-۶۴

برای تثبیت ماده چسبنده مصرف شده در ساخت تخته فیبر به روش تراگر به جای سولفات آلومینیوم از اسید سولفوریک استفاده شود، جذب آب تخته ساخته شده چگونه است؟

- ۱) کمتر می‌شود.  
۲) بیشتر می‌شود.  
۳) به نوع چسب بستگی دارد.  
۴) به میزان چسب بستگی دارد.

آرمان

موضعه تحقیقاتی

- ۶۵ اتصال گرسنه اتصالی است که:
- ۱) چسب قبل از قرار گرفتن در پرس گرم سخت و پلیمریزه شده باشد.
  - ۲) تمامی چسب در سطح اتصال باقیمانده باشد و چوب از نظر نفوذ چسب در آن گرسنه باشد.
  - ۳) تمامی چسب در چوب نفوذ کرده باشد و در سطح اتصال چسبی باقی نمانده که خط چسب را به وجود آورد.
  - ۴) تمام چسب از خط اتصال به بیرون ریخته شده (به دلیل رقیق بودن چسب) و در خط اتصال چسبی باقی نمانده باشد.
- معمولًا در روکش کاری با پرس سرد، آرد گندم با هدف ..... به چسب اوره - فرم آلدھید افزوده می‌شود.
- ۶۶ ۱) کمک به چسبندگی زیادتر  
۲) زیاد کردن گرانزوی چسب و کماکن به چسبندگی زیادتر
- ۳) زیاد کردن گرانزوی چسب و کاهش نفوذ آن به داخل چوب <sup>(۴)</sup> زیاد کردن گرانزوی چسب و افزایش نفوذ آن به داخل چوب کدام رزین در ساخت تیرهای لایه‌ای ساختمانی (گلولم) استفاده می‌شود؟
- ۶۷ ۱) فنل فرمالدئید (PF)  
۲) ملامین فرمالدئید (MF)  
۳) فنل رزورسینول فرمالدئید (PRF)  
۴) فنل اوره فرمالدئید (PUF)
- کدام تئوری چسبندگی، نقش بیشتر و موثرتری در قدرت چسبندگی رزین PMDI با چوب را ایفاء می‌نماید؟
- ۶۸ ۱) جذب <sup>(۳)</sup> مکانیکی <sup>(۲)</sup> شیمیایی <sup>(۱)</sup> الکترواستاتیک
- کدام چسب در برابر میکرو ارگانیسم‌ها دوام دارد؟
- ۶۹ ۱) گلوتین <sup>(۲)</sup> آلبومین <sup>(۳)</sup> دکستربن <sup>(۴)</sup> کائژین
- در بیان علت عدم نیاز چسب ملامین فرم آلدھید به ماده سخت کننده، کدام مورد صحیح است؟
- ۷۰ ۱) وجود فرم آلدھید کمتر <sup>(۲)</sup> واکنش پذیری بالای گروههای آمینو <sup>(۳)</sup> وجود فرم آلدھید بیشتر <sup>(۴)</sup> واکنش پذیری گروههای هیدروکسیل
- کدام بخش از ترکیب چسب‌های گرم انعطاف‌پذیری و دگر چسبی آن‌ها را تأمین می‌کند؟
- ۷۱ ۱) هاردنر <sup>(۲)</sup> پلیمر اصلی <sup>(۳)</sup> ماده پرکننده <sup>(۴)</sup> ماده نرم کننده
- مقاومت اتصال چسب با چوب بهاره (چوب آغاز) ..... از اتصال چسب با چوب تابستانه (چوب پایان) است.
- ۷۲ ۱) کمتر <sup>(۲)</sup> تندتر <sup>(۳)</sup> مشابه <sup>(۴)</sup> گندم

-۷۳

با افزایش درصد آرد چوب در فرمولاسیون چند سازه چوب - پلاستیک:

۱) انرژی لازم برای شکست افزایش می‌یابد.

۲) میزان ازدیاد طول تا نقطه شکست کاهش می‌یابد.

۳) احتمال شکست با مکانیسم تسلیم افزایش می‌یابد.

۴) احتمال مشاهده تشکیل گردن پیش از شکست افزایش می‌یابد.

استفاده همزمان از استثارات سدیم و جفت کننده MAPP به هنگام ساخت

چندسازه آرد چوب - پلی پروپیلن موجب:

۱) کاهش میزان ازدیاد طول تا نقطه شکست و افزایش مدول کششی می‌گردد.

۲) کاهش مقاومت و مدول کششی چند سازه می‌گردد و تمرکز تنش را تشدید می‌نماید.

۳) بهبود برهmekش فاز پیوسته و ناپیوسته چند سازه می‌گردد و مدول کشی را افزایش می‌دهد.

۴) افزایش میزان ازدیاد طول تا نقطه شکست می‌گردد و مقاومت و مدول کششی را کاهش می‌دهد.

کدام ترکیب زیر علاوه بر جفت کننده به عنوان پایدارکننده نوری در کامپوزیت‌های

چوب پلاستیک استفاده می‌شود؟

(۱) MA-PP (۲) استثارات روی

(۳) کلروتریازین (۴) ایندراید استیک

-۷۵

ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک (WPC) با پهن برگان دارای خواص مکانیکی

..... و پراکنش ..... در مقایسه با سوزنی برگان می‌باشد.

(۱) بهتر - ضعیفتر (۲) بدتر - ضعیفتر

(۳) بهتر - قوی تر (۴) بدتر - قوی تر

-۷۶

آزمونهای از WPC زیر بار خمی (شکل مقابل) قرار گرفته است. چنانچه


$P = 90 \text{ KN}$  بوده باشد، تنش خمی حداقل وارد بر آزمونه ..... خواهد بود.

۲۵/۵ MPa (۱)

۲۵۰ MPa (۲)

۲۵۵ Pa (۳)

۳۰۰ kPa (۴)



-۷۸

دانسیته چندسازه‌ای از توأم % ۵۰ : ۵۰ پلی‌اتیلن (با دانسیته  $0.95 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ ) و

آرد چوب (با دانسیته  $0.93 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ )  $1/25 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$  اندازه‌گیری شده است. تخلخل

این چند سازه چند درصد است؟

(۱) ۱۵ (۲) ۱۸

(۳) ۲۰ (۴) ۳۴

-۷۹

سوختن WPC ها مراحل مشابهی دارد، اما تغییر در .....

(۱) دانسیته آنها مشاهده نمی‌شود. (۲) ترکیب شیمیایی آنها یکسان است.

(۳) طبیعت پلاستیک آنها یکسان است. (۴) ترکیب شیمیایی آن زیاد است.

-۸۰ آزمونهای از یک نوع WPC در وضعیت بدون قید و در دمای  $-20^{\circ}\text{C}$ ، طولی برابر ۶ سانتی‌متر داشت و در دمای  $40^{\circ}\text{C}$  بر طول آن  $2/5$  میلی‌متر اضافه شده است. ضریب انبساط خطی این نمونه WPC ..... محاسبه می‌شود.

$$1/04 \times 10^{-3} \text{ C}^{-1} \quad (2)$$

$$2/08 \times 10^{-3} \text{ C}^{-1} \quad (4)$$

$$6/94 \times 10^{-3} \text{ C}^{-1} \quad (1)$$

$$6/94 \times 10^{-4} \text{ C}^{-1} \quad (3)$$

موضعی درجه